

# OM5 - Die neue Multimodefaser-Generation

## 100 Gbit/s über eine Faser bzw. ein Faserpaar mit SWDM

### Was ist eine OM5-Faser?

OM5 ist nicht einfach die bessere OM4. Die OM5 ist eine Breitband-Multimodefaser mit nutzbaren optischen Eigenschaften bis 953 nm.

Die optischen und mechanischen Spezifikationen sind entsprechend der OM4, darüber hinaus sind effektive modale Bandbreite (EMB) und Dämpfung bei 953 nm spezifiziert.

Die OM5 ist für den Betrieb mit VCSEL-Sendern im gesamten Wellenlängenbereich von 846 nm bis 953 nm vorgesehen.

### Was unterscheidet OM5 von OM4?

- Geometrisch und mechanisch wie OM4
- Dämpfung und Bandbreite bei 850 nm und 1300 nm, zusätzlich bei 953 nm spezifiziert
- EMB bei 850 nm, zusätzlich bei 953 nm spezifiziert
- Strengere Werte für die chromatische Dispersion
- Volle Rückwärtskompatibilität zu OM3 und OM4

### Welche Farbe haben OM5-Kabel?

Im Februar 2017 wurde im TIA TR-42 für OM5-Kabel Limettengrün (lime green) als Außenmantelfarbe festgelegt.

### Welche Anwendungen sind in der Zukunft denkbar?

Die SWDM- und OM5-Technologie eröffnet bisher nie dagewesene Möglichkeiten. So sind mit der heute bereits gängigen 12-/ 8-Faser-MPO-Technik Systeme bis 400 Gbit/s möglich. Darüber hinaus wird der Weg für die nächsten Generationen, z. B. 1,6 Tbit/s mit 2 x 16 Fasern, geebnet.

### Was sind die Vorteile der OM5-Faser?

Diese ist für SWDM-Systeme nutzbar (Shortwave Wavelength Division Multiplexing). Diese Technik basiert auf kostengünstigen VCSELs mit deren Hilfe auf einer OM5-Faser vier Wellenlängen mit bis zu 25 Gbit/s parallel über eine Faser übertragen werden können.

100 GBit/s können damit z. B. auf einem Faserpaar statt auf acht (2 x 4) Fasern übertragen werden.

### Technische Daten im Überblick

OM5-Faser, biegeunempfindlich G50/125 2.5B3500/0.7F500 j-BendAble  
konform zu IEC 60793-2-10 type A1a.4b und ITU G651.1

Aufbau	Optische Faser G50/125 µm	
	Faserkern	Ø 50 µm ± 2,5 µm
	Cladding	Ø 125 µm ± 1 µm
	Primär Coating	Ø 242 µm ± 7 µm
Dämpfungskoeffizient	bei 850 nm	2,3 dB/km (unverkabelt) 2,5 dB/km (verkabelt)
	bei 953 nm	1,7 dB/km (unverkabelt) 1,8 dB/km (verkabelt)
	bei 1300 nm	0,6 dB/km (unverkabelt) 0,7 dB/km (verkabelt)
Bandbreite	bei 850 nm	min. 3500 MHz x km
	bei 953 nm	min. 1850 MHz x km
	bei 1300 nm	min. 500 MHz x km
Laserbandbreite	bei 850 nm	min. 4700 MHz x km
	bei 953 nm	min. 2470 MHz x km
Brechungsindex	bei 850 nm	1,483
	bei 953 nm	1,478

Bandbreiten im Vergleich

